

19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 **Offenlegungsschrift**
10 **DE 198 56 115 A 1**

51 Int. Cl. 7:
C 08 G 77/L
C 08 G 77/38
C 08 G 77/20
C 08 L 83/04

21 Aktenzeichen: 198 56 115.6
22 Anmeldetag: 4. 12. 1998
43 Offenlegungstag: 21. 6. 2000

71 Anmelder:
Wacker-Chemie GmbH, 81737 München, DE

74 Vertreter:
Franke, E., Dr., 81737 München

72 Erfinder:
Herzig, Christian, Dipl.-Chem. Dr., 83329 Waging, DE

56 **Entgegenhaltungen:**

DE	196 29 053 A1
DE	196 27 022 A1
DE	195 48 474 A1
DE	195 22 144 A1
DE	41 23 423 A1
= US	52 41 034
US	52 27 448
US	52 25 511

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 **Alkenylgruppen aufweisende Siloxanopolymere**

57 Alkenylgruppen aufweisende Siloxanopolymere herstellbar, indem in einem ersten Schritt eine mindestens drei aliphatische Doppelbindungen aufweisende Verbindung (1) der allgemeinen Formel $R^2(CR_3 = CH_2)_x$ wobei R^2 einen dreiwertigen oder vierwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je rest oder einen dreiwertigen oder vierwertigen Silanrest, R^3 ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest x 3 oder 4, bedeutet, mit einem Organosilpoxan (2) mit endständigen Si-gebundenen Wasserstoffatomen in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt wird, wobei das eingesetzte Verhältnis von Si-gebundenem Wasserstoff im Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in organischer Verbindung (1) 1,3 bis 10 beträgt, in einem zweiten Schritt die so erhaltenen, Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisenden Kohlenwasserstoff-Siloxanopolymere mit α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt werden, wobei das eingesetzte Verhältnis von aliphatischer Doppelbindung im α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) zu Si-gebundenem Wasserstoff im Kohlenwasserstoff-Siloxanopolymer 1,2 bis 10 beträgt, und gegebenenfalls in einem dritten Schritt...

DE 198 56 115 A 1

BEST AVAILABLE COPY

DE 198 56 115

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Die Erfindung betrifft Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere sowie ein Verfahren zu deren Herstellung. Weiterhin betrifft die Erfindung vernetzbare Zusammensetzungen, die Alkenylgruppen aufweisendes Siloxancopolymer, Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisendes Organopolysiloxan und Katalysator enthalten, sowie die Verwendung der Zusammensetzungen zur Herstellung von klebrige Stoffe abweisenden Überzügen.

In US-A 5,241,034 sind Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere beschrieben, die durch Umsetzung von einer organischen Verbindung mit zwei, drei oder vier endständigen aliphatischen Doppelbindungen mit Organopolysiloxan mit Si-gebundenen Wasserstoffatomen in Gegenwart eines Hydrosilylierungskatalysators hergestellt werden. Es werden dabei Copolymere erhalten, worin die Organopolysiloxanblöcke über Kohlenwasserstoffbrücken verbunden sind.

Nach DE 41 23 423 werden verzweigte Alkenylsiloxanpolymere hergestellt, die mindestens zwei Alkenylgruppen tragen. Die zur Polyaddition eingesetzten Siloxane (letzte Stufe) haben maximal zwei endständige SiH-Gruppen, während die erfindungsgemäßen Vorstufen aufgrund ihrer Verzweigung mehr als zwei tragen.

Die Alkenylsiloxane nach DE 196 46 642 erhalten ihre Verzweigung durch eine quilibrierte T-Einheiten der allg. Struktur $R\text{SiO}_{3/2}$.

Die verzweigten Vinylsiloxane nach DE 195 48 474 enthalten T-Einheiten der Form $O_{1/2}R_2\text{SiYRSiO}$.


In DE 195 22 144 sind verzweigte SiH-Vorstufen mit Siloxansegmenten von maximal 6 Si-Atomen beschrieben, die mit einem Überschuß an α,ω -Dien umgesetzt werden, welches keine Siloxaneinheiten enthält.

Die in DE 196 29 053 beanspruchten Polymere enthalten die ungesättigten Endgruppen an Siloxansegmenten, die direkt an die organische Verzweigungseinheit gebunden sind. Das Herstellungsverfahren beinhaltet komplizierte hydrolytische Schritte und die Verwendung von Halogensilanen.

DE 196 27 022 beschreibt Polymere, die keine organischen Verzweigungseinheiten, sondern übliche Siloxystrukturen als $\text{RSiO}_{3/2}$ bzw. $\text{SiO}_{4/2}$ enthalten.

Es bestand daher die Aufgabe, Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere bereitzustellen, die in einem einfachen Verfahren hergestellt werden können, das die Umsetzung der Ausgangskomponenten bei niedrigen Temperaturen, möglichst mit nur geringer oder gar keiner externen Erwärmung in kurzer Zeit ermöglicht. Weiterhin sollten die Syntheseprodukte mit Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisenden Organopolysiloxanen in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator rasch vernetzen. Es bestand zudem die Aufgabe, Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere bereitzustellen, die mehr als zwei terminale Alkenylgruppen pro Molekül gleicher Reaktivität jeweils am Ende einer Siloxankette aufweisen, und deren Synthese auch ohne die Einequilibration von T-Einheiten oder/und Q-Einheiten der Formeln $\text{RSiO}_{3/2}$ bzw. $\text{SiO}_{4/2}$ ausgeführt werden kann, insbesondere ohne teure α,ω -Diene. Weiterhin bestand die Aufgabe, vernetzbare Zusammensetzungen bereitzustellen, die zur Herstellung von klebrige Stoffe abweisenden Überzügen geeignet sind. Die Aufgabe wird durch die Erfindung gelöst.

Gegenstand der Erfindung sind Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere herstellbar indem in einem ersten Schritt eine mindestens drei aliphatische Doppelbindungen aufweisende Verbindung (1) der allgemeinen Formel



wobei R^2 einen dreiwertigen oder vierwertigen Kohlenwasserstoffrest mit vorzugsweise 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je Rest,

R^3 ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit vorzugsweise 1 bis 6 Kohlenstoffatomen je Rest und x 3 oder 4, bedeutet,

mit einem Organosiloxan (2) mit endständigen Si-gebundenen Wasserstoffatomen in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt wird,

wobei das eingesetzte Verhältnis von Si-gebundenem Wasserstoff im Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in organischer Verbindung (1) 1,3 bis 10, vorzugsweise 1,5 bis 5 beträgt,

in einem zweiten Schritt

die so erhaltenen, Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisenden Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymere mit α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4)

in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt werden,

wobei das eingesetzte Verhältnis von aliphatischer Doppelbindung im α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) zu Si-gebundenem Wasserstoff in den Siloxancopolymeren 1, 2 bis 10 vorzugsweise 1,5 bis 10 beträgt,


und gegebenenfalls in einem dritten Schritt die so erhaltenen Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymere mit Organopolysiloxan (5),

ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus linearen, endständige Triorganosiloxygruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, linearen, endständige Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, verzweigten, gegebenenfalls Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, cyclischen Organopolysiloxanen und Mischpolymerisaten aus Diorganosiloxan- und Monoorganosiloxaneinheiten, equilibriert werden.

Gegenstand der Erfindung ist weiterhin ein Verfahren zur Herstellung der Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymere, dadurch gekennzeichnet, daß

in einem ersten Schritt

eine mindestens drei aliphatische Doppelbindungen aufweisende Verbindung (1) der allgemeinen Formel



wobei R^2 einen dreiwertigen oder vierwertigen Kohlenwasserstoffrest mit vorzugsweise 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je Rest oder einen dreiwertigen oder vierwertigen Silanrest,

R^3 ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit vorzugsweise 1 bis 6 Kohlenstoffatomen je Rest und

x 3 oder 4, bedeutet,

mit einem Organosiloxan (2) mit endständigen Si-gebundenen Wasserstoffatomen

in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt wird,

wobei das eingesetzte Verhältnis von Si-gebundenem Wasserstoff im Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in organischer Verbindung (1) 1,3 bis 10, vorzugsweise 1,5 bis 5 beträgt,

in einem zweiten Schritt

die so erhaltenen, Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisenden Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymere

mit α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt werden,

wobei das eingesetzte Verhältnis von aliphatischer Doppelbindung im α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) zu Si-gebundenem Wasserstoff in den Siloxancopolymeren 1,2 bis 10, vorzugsweise 1,5 bis 10 beträgt,

und gegebenenfalls in einem dritten Schritt

die so erhaltenen Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymere mit Organopolysiloxan (5),

ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus linearen, endständige Triorganosiloxygruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, linearen, endständige Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, verzweigten, gegebenenfalls Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, cyclischen Organopolysiloxanen und Mischpolymerisaten aus Diorganosiloxan- und Monoorganosiloxaneinheiten, equilibriert werden.

In den erfindungsgemäßen, Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymeren sind die Siloxanblöcke vorzugsweise über Kohlenwasserstoffbrücken miteinander verbunden, woraus eine Kohlenwasserstoff-Siloxan-Blockstruktur resultiert. Die Struktur von Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymeren ist in der eingangs zitierten US-A 5,241,034

Spalte, Zeile beschrieben und gehört daher zum Inhalt der Offenbarung der Anmeldung.

Die erfindungsgemäßen, Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymere besitzen vorzugsweise eine Viskosität von 0,05 bis 500 000 Pa · s bei 25°C, bevorzugt 0,1 bis 100 000 Pa · s bei 25°C, besonders bevorzugt 0,2 bis 10 000 Pa · s bei 25°C.

Eine bevorzugte Ausführung ist die Herstellung der erfindungsgemäßen Siloxancopolymere in Lösungsmitteln, bevorzugt Kohlenwasserstoffen mit einem Siedepunkt vorzugsweise unter 150°C in einer Konzentration von vorzugsweise 20–60 Gew.-% Siloxangehalt, wobei höhere oder niedrigere Konzentrationen im Bereich vorliegender Erfindung mit eingeschlossen sind.

Das im ersten Verfahrensschritt eingesetzte Organosiloxan (2) enthält vorzugsweise zwei Si-gebundene Wasserstoffatome je Molekül.

Im ersten Verfahrensschritt kann eine Art von Organosiloxanen (2) oder verschiedene Arten von Organosiloxan (2) eingesetzt werden.

Als Organosiloxan (2) wird im ersten Verfahrensschritt vorzugsweise solches der allgemeinen Formel




wobei R vorzugsweise gleiche oder verschiedene, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffreste mit 1 vorzugsweise 1 bis 6 Kohlenstoffatomen je Rest und

n vorzugsweise 0 oder eine ganze Zahl, besonders bevorzugt eine ganze Zahl von 7 bis 2000 bedeutet, wobei alle ganzen Zahlen zwischen 0 und 2000 als explizit genannt zu gelten haben, verwendet.

Im ersten Verfahrensschritt kann eine Art von Verbindung (1) oder verschiedene Arten von Verbindung (1) eingesetzt werden.

Als Verbindung (1) wird im ersten Verfahrensschritt bevorzugt solches eingesetzt, bei der R^2 ein dreiwertiger Kohlenwasserstoffrest mit vorzugsweise 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je Rest und x einen Wert von 3 bedeutet.

Als α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) wird im zweiten Verfahrensschritt vorzugsweise solches der allgemeinen Formel



wobei R die oben dafür angegebene Bedeutung hat,

R^1 einen zweiwertigen Kohlenwasserstoffrest, bevorzugt einen Alkylrest, mit vorzugsweise 2 bis 10 Kohlenstoffatomen je Rest bedeutet oder einen zweiwertigen Silan- oder Siloxanrest, vorzugsweise mit vorzugsweise 2 bis 10 Si-Einheiten,

R^4 ein endständig olefinisch ungesättigter Rest mit 2 bis 10 C-Atomen ist,

a gleich oder verschieden 0 oder 1, durchschnittlich 0,7 bis 1,0 ist,

m gleich 0 oder eine ganze Zahl von vorzugsweise 1 bis 10 ist,

k gleich 0 oder eine ganze Zahl von vorzugsweise 1 bis 1000 ist und

verwendet.

Es kann im zweiten Verfahrensschritt eine Art von α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) oder verschiedene Arten von α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) eingesetzt werden.

Beispiele für Reste R sind vorzugsweise Alkylreste, wie der Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, iso-Propyl-, 1-n-Butyl-, 2-n-Butyl-, iso-Butyl-, tert.-Butylrest. Bevorzugt ist der Methylrest.

Beispiele für halogenierte Reste R sind Halogenalkylreste, wie vorzugsweise der 3,3,3-Trifluor-n-propylrest, der 2,2,2,2,2',2'-Hexafluorisopropylrest, der Heptafluorisopropylrest.

Beispiele für Alkylreste R³ sind vorzugsweise der Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, iso-Propyl-, 1-n-Butyl-, 2-n-Butyl-, iso-Butyl-, tert.-Butyl-, n-Pentyl-, iso-Pentyl-, neo-Pentyl, tert.-Pentylrest und Hexylreste, wie der n-Hexylrest. Bevorzugt ist R³, ein Wasserstoffatom.

Beispiele für Verbindung (1), mit denen die erfindungsgemäßen Alkenylgruppen aufweisenden Siloxanocopolymere herstellbar sind, sind

1,2,4-Trivinylcyclohexan,

1,3,5-Trivinylcyclohexan,

3,5-Dimethyl-4-vinyl-1,6-heptadien,


1,2,3,4-Tetravinylcyclobutan,


Methyltrivinylsilan,

Tetravinylsilan,

wobei 1,2,4-Trivinylcyclohexan bevorzugt ist.

Beispiele für den Rest R² sind daher vorzugsweise solche der Formel





wobei der Rest der Formel

5

10

15

20

25

30

35

40


45

50

55

60

65



bevorzugt ist.

30 Beispiele für α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4), mit denen die erfindungsgemäßen Alkenylgruppen aufweisenden Si-loxanocopolymere herstellbar sind, sind

α,ω -Divinylpolydimethylsiloxan,

α,ω -Diallylpolydimethylsiloxan,

α,ω -Dihexenylpolydimethylsiloxan,

35 α,ω -Dioctenylpolydimethylsiloxan, sowie Polyadditionsprodukte aus Organosiloxan (2) und Dienen wie

1,5-Hexadien,

1,7-Octadien,

1,9-Decadien,

40 1,11-Dodecadien,

1,13-Tetradecadien,

3,5-Dimethyl-1,6-heptadien,

1,3-Divinylbenzol,

1,4-Divinylbenzol, 1,3-Diisopropenylbenzol,

45 Divinyldimethylsilan,

1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan,

wobei α,ω -Divinylpolydimethylsiloxane und α,ω -Dihexenylpolydimethylsiloxane bevorzugt sind.

Die erfindungsgemäßen α,ω -Dialkenylsiloxanpolymere haben – je nach Zielprodukt – bevorzugt durchschnittliche Molekulargewichte von 186 bis ca. 30 000 Dalton, wobei der Bereich von 1000 bis 15 000 Dalton besonders bevorzugt

50 ist. Beispiele für den Rest R^1 sind daher vorzugsweise solche der Formel


$-(CH_2)_2-$

$-(CH_2)_4-$

$-(CH_2)_6-$

55 $-(CH_2)_8-$

$-(CH_2)_{10}-$



und

$-\text{C}_6\text{H}_4-$,

wobei der Rest der Formel


$-(\text{CH}_2)_2-$

bevorzugt ist.

Organosiloxan (2) wird im ersten Verfahrensschritt in solchen Mengen eingesetzt, daß das Verhältnis von Si-gebundenem Wasserstoff in Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in Verbindung (1) 1,3 bis 10, bevorzugt 1,5 bis 4,0, besonders bevorzugt 1,8 bis 3,0 beträgt.

Da Organosiloxan (2) im Überschuß eingesetzt wird, reagieren daher in dem ersten Verfahrensschritt vorzugsweise alle aliphatische Doppelbindungen in der Verbindung (1) ab, und es werden Siloxanopolymere erhalten, die Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisen.

Der erste Verfahrensschritt, die Umsetzung von Verbindung (1), wie 1,2,4-Trivinylcyclohexan, mit Organosiloxan (2), wie 1,3-Dihydrogen-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan, im Überschuß in Gegenwart von Katalysator (3) kann durch folgendes Reaktionsschema (1) dargestellt werden:



Die erhaltene Siloxanopolymersmischung enthält dabei einen Anteil von vorzugsweise über 50% von individuellen Verbindungen T_1 und T_2 , der Rest sind höher verzweigte Polymere T_3 , T_4 etc.

Je nach dem stöchiometrischen Verhältnis $\text{H-Si/C} = \text{C}$ enthält die Siloxanopolymersmischung wechselnde Mengen an Organosiloxan (2), welches bei niedrigen Molekulargewichten im Vacuum entfernt werden kann, ansonsten als Komponente mit aktivem Wasserstoff in der Produktmischung verbleibt.

Als die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung fördernde Katalysatoren (3) können auch bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die gleichen Katalysatoren eingesetzt werden, die auch bisher zur Förderung der Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung eingesetzt werden konnten. Bei den Katalysatoren (3) handelt es sich vorzugsweise um ein Metall aus der Gruppe der Platinmetalle oder um eine Verbindung oder einen Komplex aus der Gruppe der Platinmetalle. Beispiele für solche Katalysatoren sind metallisches und feinverteiltes Platin, das sich auf Trägern, wie Siliciumdioxid, Aluminiumoxid oder Aktivkohle befinden kann, Verbindungen oder Komplexe von Platin, wie Platinhalogenide, z. B. PtCl_4 , $\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Na}_2\text{PtCl}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, Platin-Olefin-Komplexe, Platin-Alkohol-Komplexe, Platin-Alkoholat-Komplexe, Platin-Ether-Komplexe, Platin-Aldehyd-Komplexe, Platin-Keton-Komplexe, einschließlich Umsetzungsprodukten aus $\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ und Cyclohexanon, Platin-Vinylsiloxan-Komplexe, wie Platin-1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan-Komplexe mit oder ohne Gehalt an nachweisbarem anorganisch gebundenem Halogen, Bis-(gamma-picolin)-platindichlorid, Trimethylenpyridinplatindichlorid, Dicyclopentadienplatindichlorid, Dimethylsulfoxydeethylenplatin-(II)-dichlorid, Cyclooctadien-Platindichlorid, Norbornadien-Platindichlorid, Gamma-picolin-Platindichlorid, Cyclopentadien-Platindichlorid.

Der Katalysator (3) wird im ersten Verfahrensschritt vorzugsweise in Mengen von 0,5 bis 100 Gew.-ppm (Gewichtsteilen je Million Gewichtsteilen), bevorzugt in Mengen von 2 bis 10 Gew.-ppm, jeweils berechnet als elementares Platin und bezogen auf das Gesamtgewicht von Verbindung (1) und Organosiloxan (2) verwendet.

Der erste Verfahrensschritt wird vorzugsweise beim Druck der umgebenden Atmosphäre, also etwa bei 1020 hPa (abs.), durchgeführt, es kann aber auch bei höheren oder niedrigeren Drücken durchgeführt werden. Ferner wird der erste Verfahrensschritt vorzugsweise bei einer Temperatur von 20°C bis 150°C, bevorzugt 20°C bis 120°C, besonders bevorzugt 20°C bis 100°C durchgeführt.

Da die mindestens drei aliphatische Doppelbindungen aufweisende Verbindung (1), z. B. 1,2,4-Trivinylcyclohexan, bei höheren Temperaturen zur Polymerisation neigt, können bei dem ersten Verfahrensschritt vorzugsweise Radikalinhibitoren, wie 4-Methoxyphenol, 2,6-Bis(tert.butyl)-4-methylphenol, Phenothiazin, Hydrochinon oder Brenzcatechin mitverwendet werden. Die Radikalinhibitoren werden dabei vorzugsweise in Mengen von 10 bis 500 Gew.-ppm, bezogen auf das Gesamtgewicht an Verbindung (1) und Organosiloxan (2), eingesetzt.

In dem ersten wie auch im zweiten Verfahrensschritt können vorzugsweise inerte, organische Lösungsmittel mitverwendet werden. Beispiele für inerte, organische Lösungsmittel sind Toluol, Xylol, Octanisomere, Heptanisomere, Butylacetat, 1,2-Dimethoxyethan, Tetrahydrofuran und Cyclohexan.

Die gegebenenfalls mitverwendeten inerten organischen Lösungsmittel können nach dem ersten bzw. zweiten Verfahrensschritt destillativ entfernt werden oder im Reaktionsgemisch verbleiben.

α, ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) wird in dem zweiten Verfahrensschritt in solchen Mengen eingesetzt, daß das Ver-

hältnis von aliphatischer Doppelbindung in α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) zu Si-gebundenem Wasserstoff in dem im ersten Schritt erhaltenen Kohlenwasserstoff-Siloxanpolymer 1,2 bis 10, bevorzugt 1,5 bis 5,0, besonders bevorzugt 1,5 bis 3,0 beträgt.

Da α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) im Überschuß eingesetzt wird, reagieren daher in dem zweiten Verfahrensschritt vorzugsweise alle Si-gebundenen Wasserstoffatome von den im ersten Verfahrensschritt erhaltenen Kohlenwasserstoff-Siloxanpolymeren ab und es werden Alkenylgruppen aufweisende Siloxanpolymere erhalten.

Der Katalysator (3) wird im zweiten Verfahrensschritt vorzugsweise in Mengen von 0,5 bis 100 Gew.-ppm (Gewichtsteilen je Million Gewichtsteilen), bevorzugt in Mengen von 2 bis 10 Gew.-ppm, jeweils berechnet als elementares Platin und bezogen auf das Gesamtgewicht von α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) und die im ersten Verfahrensschritt erhaltenen Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisenden Kohlenwasserstoff-Siloxanpolymere, verwendet.


Der zweite Verfahrensschritt wird vorzugsweise beim Druck der umgebenden Atmosphäre, also etwa bei 1020 hPa (abs.), durchgeführt, es kann aber auch bei höheren oder niedrigeren Drücken durchgeführt werden. Ferner wird der zweite Verfahrensschritt vorzugsweise bei einer Temperatur von 20°C bis 150°C, bevorzugt 20°C bis 120°C, durchgeführt.

Die im zweiten Verfahrensschritt erhaltenen Alkenylgruppen aufweisenden Siloxanpolymere können in einem dritten Verfahrensschritt mit Organopolysiloxan (5) equilibriert werden.

Der ggf. dritte Verfahrensschritt, die Equilibrierung, vergrößert die durchschnittlichen Kettenlängen der verwendeten Komponenten (2) und (4).

Auch im dritten Verfahrensschritt werden höher verzweigte Siloxanpolymere erhalten. Bei der Equilibrierung ist die Bildung von Cyclen ohne funktionelle Gruppen, die dem Fachmann bekannt ist und die in Mengen von 8 bis 15 Gew.-% vorliegen, unvermeidbar, aber nicht störend. Falls gewünscht, können deren flüchtige Anteile (Cyclen mit 3-9 Si-Atomen) durch Vakuum und höhere Temperaturen aus dem Produktgemisch entfernt werden. Ebenso wie die Cyclen können bei der Equilibrierung andere nicht erwünschte aber nicht störende Nebenprodukte in kleinen Mengen erhalten werden.

Als Organopolysiloxane (5) werden vorzugsweise solche ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus vorzugsweise linearen, endständige Triorganosiloxygruppen aufweisenden Organopolysiloxanen der Formel




wobei R die oben dafür angegebene Bedeutung hat und

r 0 oder eine ganze Zahl im Wert von vorzugsweise 1 bis 1500, bevorzugt 10 bis 300, ist, linearen, endständige Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen der Formel




wobei R die oben dafür angegebene Bedeutung hat und s eine ganze Zahl im Wert von vorzugsweise 1 bis 1500,

bevorzugt 10 bis 300, ist, verzweigten, gegebenenfalls Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen aus Einheiten der Formel




wobei R die oben dafür angegebene Bedeutung hat, cyclischen Organopolysiloxanen der Formel



wobei R die oben dafür angegebene Bedeutung hat und

t eine ganze Zahl von 3 bis 12 ist, und Mischpolymerisaten aus Einheiten der Formel



wobei R die oben dafür angegebene Bedeutung hat, eingesetzt.

Bevorzugte Organopolysiloxane (5) sind vorzugsweise die der Formeln $R_3SiO(SiR_2O)_rSiR_3$, $HO(SiR_2O)_sH$ und $(R_2SiO)_t$, wobei diejenigen der Formel $R_3SiO(SiR_2O)_rSiR_3$ besonders bevorzugt sind.

Das Mengenverhältnis der bei der gegebenenfalls durchgeführten Equilibrierung eingesetzten Organopolysiloxane (5) und Alkenylgruppen aufweisenden Siloxanpolymere wird lediglich durch den gewünschten Anteil der Alkenylgruppen in den bei der gegebenenfalls durchgeführten Equilibrierung erzeugten Siloxanpolymeren und durch die gewünschte mittlere Kettenlänge bestimmt.

Bei dem gegebenenfalls durchgeführten Equilibrieren werden vorzugsweise basische oder saure Katalysatoren, welche die Equilibrierung fördern, eingesetzt. Beispiele für solche Katalysatoren sind vorzugsweise Alkalihydroxide, wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, und Cäsiumhydroxid, Trimethylbenzylammoniumhydroxid und Tetramethylammoniumhydroxid. Bevorzugt sind Alkalihydroxide. Alkalihydroxide werden vorzugsweise in Mengen von 50 bis 10 000 Gew.-ppm (= Teile je Million), insbesondere 500 bis 2000 Gew.-ppm, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der eingesetzten Alkenylgruppen aufweisenden Siloxanpolymere und eingesetzten Organopolysiloxane (5), verwendet.

Beispiele für saure Katalysatoren sind vorzugsweise Schwefelsäure, Phosphorsäure, Trifluormethansäure, Phosphor-nitridchloride und unter den Reaktionsbedingungen feste, saure Katalysatoren, wie säureaktivierte Bleicherde, saure

Zeolithe, sulfonierte Kohle und sulfoniertes Styrol-Divinylbenzol-Mischpolymerisat. Bevorzugt sind Phosphornitridchloride. Phosphornitridchloride werden vorzugsweise in Mengen von 5 bis 1000 Gew.-ppm (= Teile je Million), insbesondere 50 bis 200 Gew.-ppm, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der eingesetzten Organosiliciumverbindungen, verwendet.

Die gegebenenfalls durchgeführte Equilibrierung wird vorzugsweise bei 100°C bis 150°C und beim Druck der umgebenden Atmosphäre, also etwa bei 1020 hPa (abs.) durchgeführt. Falls erwünscht, können aber auch höhere oder niedrigere Drücke angewendet werden. Das Equilibrieren wird vorzugsweise in 5 bis 20 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der jeweils eingesetzten Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymere und eingesetzten Organopolysiloxane (5), in mit Wasser nichtmischbarem Lösungsmittel, wie Toluol, durchgeführt. Vor dem Aufarbeiten des bei dem Equilibrieren erhaltenen Gemisches kann der Katalysator unwirksam gemacht werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann absatzweise, halbkontinuierlich oder vollkontinuierlich durchgeführt werden.

Alternativ zur beschriebenen Abfolge der Verfahrensschritte zur Herstellung von Alkenylgruppen aufweisenden Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymeren kann, falls gewünscht, eine Erhöhung des durchschnittlichen Molekulargewichts bzw. eine Kettenverlängerung der im 1. Verfahrensschritt erhaltenen Aktivwasserstoff enthaltenden Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymeren durch Equilibrierung auch direkt daran im Anschluß in einem 2. Verfahrensschritt erfolgen. Es werden hierfür die selben Organopolysiloxane (5) eingesetzt und unter den dort beschriebenen Bedingungen zur Reaktion gebracht. Bevorzugte Organopolysiloxane (5) sind die der Formeln $R_3SiO(SiR_2O)_nSiR_3$, $HO(SiR_2O)_nH$ und $(R_2SiO)_n$, wobei diejenigen der Formel $R_3SiO(SiR_2O)_nSiR_3$ besonders bevorzugt sind und R dieselbe Bedeutung wie oben hat.

Bei dieser alternativen Abfolge der Verfahrensschritte werden dann in einem 3. Verfahrensschritt die durch Equilibrierung erhaltenen Aktivwasserstoff aufweisenden Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymere mit α,ω -Dienalkenylsiloxanpolymer (4) umgesetzt, wobei dieses bevorzugt in Mengen eingesetzt wird, daß das Verhältnis von aliphatischer Doppelbindung in (4) zu Si-gebundenem Wasserstoff in zuvor erhaltenem Copolymer vorzugsweise 1,5–5,0, besonders bevorzugt 1,5–3,0 beträgt.

Bei dieser alternativen Abfolge der Verfahrensschritte sind somit lediglich die eingangs beschriebenen Schritte in ihrer Reihenfolge vertauscht, so daß Verfahrensschritt 3 vor dem Verfahrensschritt 2 ausgeführt wird.

Die erfindungsgemäßen, Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymere können vorzugsweise mit Si-gebundenen Wasserstoff aufweisenden Organopolysiloxanen in Gegenwart von Hydrosilylierungskatalysatoren vernetzt werden. Weiterhin können die erfindungsgemäßen, Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymere auch mit Mercaptogruppen aufweisenden organischen Polymeren vernetzt werden.

Die erfindungsgemäßen, Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymere werden vorzugsweise in vernetzbaren Zusammensetzungen, die

- (a) Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere,
- (b) Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisende Organopolysiloxane und
- (c) die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung fördernden Katalysatoren sowie gegebenenfalls vorzugsweise Inhibitor (D) enthalten, verwendet.

Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen können auch vorzugsweise Lösungsmittel enthalten, wie bevorzugte Kohlenwasserstoffen mit einem Siedepunkt vorzugsweise unter 150°C in einer Konzentration von vorzugsweise 20–60 Gew.-% Siloxangehalt, wobei höhere oder niedrigere Konzentrationen im Bereich vorliegender Erfindung mit eingeschlossen sind.

Die die erfindungsgemäßen Siloxancopolymere enthaltenden vernetzbaren Zusammensetzungen werden vorzugsweise zur Herstellung von klebrigen Stoffe abweisenden Überzügen, z. B. zur Herstellung von Trennpapieren, verwendet.


Die Herstellung der mit dem Trennpapier verbundenen Selbstklebematerialien erfolgt nach dem off-line Verfahren oder dem in-line Verfahren. Beim off-line Verfahren wird die Siliconzusammensetzung auf das Papier aufgetragen und vernetzt, dann, in einer darauffolgenden Stufe, gewöhnlich nach dem Aufwickeln des Trennpapiers auf eine Rolle und nach dem Lagern der Rolle, wird ein Klebstofffilm, der beispielsweise auf einem Etikettenfacepapier aufliegt, auf das beschichtete Papier aufgetragen und der Verbund wird dann zusammengepreßt. Beim in-line Verfahren wird die Siliconzusammensetzung auf das Papier aufgetragen und vernetzt, der Siliconüberzug wird mit dem Klebstoff beschichtet, das Etikettenfacepapier wird dann auf den Klebstoff aufgetragen und der Verbund schließlich zusammengepreßt.

Bei den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen kann vorzugsweise eine Art von Siloxancopolymer (A) oder verschiedene Arten von Siloxancopolymer (A) eingesetzt werden.


Als Bestandteil (B) können auch bei den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen die gleichen Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisenden Organopolysiloxane verwendet werden, die bei allen bisher bekannten Zusammensetzungen aus Vinylgruppen aufweisendem Organopolysiloxan, Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisendem Organopolysiloxan und die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung fördernden Katalysator eingesetzt werden konnten.

Vorzugsweise enthalten die Organopolysiloxane (B) mindestens 3 Si-gebundene Wasserstoffatome.

Als Bestandteil (B) werden vorzugsweise Organopolysiloxane aus Einheiten der Formel



e 0 oder 1,
f 0, 1, 2 oder 3 und
die Summe e+f nicht größer als 3 ist,
bevorzugt solche der Formel



wobei R die oben dafür angegebene Bedeutung hat,
g 0 oder 1

k 0 oder eine ganze Zahl von vorzugsweise 1 bis 100 und
l 0 oder eine ganze Zahl von vorzugsweise 1 bis 100 ist,
verwendet.

Beispiele für Organopolysiloxane (B) sind insbesondere Mischpolymerisate aus Dimethylhydrogensiloxan-, Methylhydrogensiloxan-, Dimethylsiloxan- und Trimethylsiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Trimethylsiloxan-, Dimethylhydrogensiloxan- und Methylhydrogensiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Trimethylsiloxan-, Dimethylsiloxan- und Methylhydrogensiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Methylhydrogensiloxan- und Trimethylsiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Methylhydrogensiloxan-, Diphenylsiloxan- und Trimethylsiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Methylhydrogensiloxan-, Dimethylhydrogensiloxan- und Diphenylsiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Methylhydrogensiloxan-, Phenylmethylsiloxan-, Trimethylsiloxan- und/oder Dimethylhydrogensiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Methylhydrogensiloxan-, Dimethylsiloxan-, Diphenylsiloxan-, Trimethylsiloxan- und/oder Dimethylhydrogensiloxaneinheiten sowie Mischpolymerisate aus Dimethylhydrogensiloxan-, Trimethylsiloxan-, Phenylhydrogensiloxan-, Dimethylsiloxan- und/oder Phenylmethylsiloxaneinheiten.

Weitere bevorzugte Ausführungen des Bestandteils (B) sind Polymere mit Si-gebundenem Wasserstoff, wie beschrieben in den Anmeldungen EP 786 463 Seite 5, Zeile 32 ff. (Wa 9546-S/9637-S) unter "B¹" bzw. in der eingereichten Anmeldung P 197 551 51 Seite 4, Zeile 32 ff. (Wa 9760-S). Besonders bevorzugte Ausführungen für die dort definierten Spacer "G" sind die Reste:

1,3-(-CH₂CH₂) C₆H₄ (CH₂CH₂),
1,4-(-CH₂CH₂) C₆H₄ (CH₂CH₂),
1,3-(-CH₂CH CH₃) C₆H₄ (CH CH₃CH₂),
1,2,4-(-CH₂CH₂)₃ C₆H₉ und
1,3,5-(-CH₂CH₂)₃ C₆H₉.

Verfahren zum Herstellen von Organopolysiloxanen (B), auch von solchen Organopolysiloxanen (B) der bevorzugten Art, sind allgemein bekannt oder in den genannten Publikationen beschrieben.

Organopolysiloxan (B) wird vorzugsweise in Mengen von 0,5 bis 6, bevorzugt 1 bis 3, besonders bevorzugt 1,5 bis 2,5 Gramm pro Si-gebundenen Wasserstoff je Mol Alkenylgruppe -CR³=CH₂ in den Alkenylgruppen aufweisenden Siloxanocopolymeren (A) eingesetzt, wobei R die oben angegebene Bedeutung hat.


Als die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (C) können auch bei den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen die gleichen Katalysatoren verwendet werden, die auch bei den bisher bekannten Zusammensetzungen zum Vernetzen von aliphatische Doppelbindungen enthaltenden Organopolysiloxanen mit Verbindungen, die Si-gebundenen Wasserstoff enthalten, zur Förderung der Vernetzung eingesetzt werden konnten. Als Bestandteil (C) werden vorzugsweise die oben genannten Katalysatoren (3) verwendet.

Katalysator (C) wird vorzugsweise in Mengen von 5 bis 500 Gewichts-ppm (Gewichtsteilen je Million Gewichtsteilen), insbesondere 10 bis 200 Gewichts-ppm, jeweils berechnet als elementares Platinmetall und bezogen auf das Gesamtgewicht des Siloxanocopolymers (A) und Organopolysiloxans (B) eingesetzt. Beispiele für weitere Bestandteile, die bei den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen mitverwendet werden können, sind die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung bei Raumtemperatur verzögernde Mittel, sogenannte Inhibitoren (D), Mittel zur Einstellung der Trennkraft, Lösungsmittel, Haftvermittler und Pigmente.

Als Inhibitoren (D) können auch bei den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen alle Inhibitoren verwendet werden, die auch bisher für den gleichen Zweck verwendet werden konnten. Beispiele für Inhibitoren sind vorzugsweise 1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan, Benzotriazol, Dialkylformamide, Alkylthioharnstoffe, Methylthylketoxim, organische oder siliciumorganische Verbindungen mit einem Siedepunkt von mindestens 25°C bei 1012 mbar (abs.) und mindestens einer aliphatischen Dreifachbindung gemäß US-A 3,445,420, wie 1-Ethynylcyclohexan-1-ol, 2-Methyl-3-butin-2-ol, 3-Methyl-1-pentin-3-ol, 2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol und 3,5-Dimethyl-1-hexin-3-ol, 3,7-Dimethyl-oct-1-in-6-en-3-ol Inhibitoren gemäß US-A 2,476,166, wie eine Mischung aus Diallylmalenat und Vinylacetat, und Inhibitoren gemäß US 4,504,645, wie Maleinsäuremonoester.

Vorzugsweise wird der Inhibitor (D) in Mengen von vorzugsweise 0,001 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Siloxanocopolymere (A) und Organopolysiloxane (B), eingesetzt, besonders bevorzugt aber 0,1 bis 0,5 Gew.-%.

Beispiele für Mittel zur Einstellung der Trennkraft der mit den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen hergestellten klebrigen Stoffe abweisenden Überzüge sind Siliconharze aus Einheiten der Formel



sogenannte MQ-Harze, wobei R⁴ ein Wasserstoffatom, ein Methylrest, ein Vinylrest oder ein Rest A, der in der eingangszitierten US-A 5,241,034 in Spalte 2, Zeile 24 ff. beschrieben ist und daher zum Inhalt der Offenbarung der Anmeldung gehört, ist, und die Einheiten der Formel R⁴(CH₃)₂SiO_{1/2} gleich oder verschieden sein können. Das Verhältnis von Einheiten der Formel R⁴(CH₃)₂SiO_{1/2} zu Einheiten der Formel SiO₂ beträgt vorzugsweise 0,6 bis 2. Die Siliconharze werden vorzugsweise in Mengen von 5 bis 80 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Siloxanocopolymere (A) und Organopolysiloxane (B), eingesetzt.

Die bei den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen gegebenenfalls mitverwendeten Lösungsmittel können die gleichen Lösungsmittel sein, die bei den bisher bekannten Zusammensetzungen aus Si-gebundene Vinylgruppen ausweisenden Organopolysiloxanen, Si-gebundenen Wasserstoff aufweisenden Organopolysiloxanen und die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator verwendet werden konnten. Beispiele für solche Lösungsmittel sind vorzugsweise Benzine, z. B. Alkangemische mit einem Siedebereich von vorzugsweise 80°C bis 110°C bei 1012 mbar (abs.), n-Heptan, Benzol, Toluol und Xylole, halogenierte Alkane mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, wie Methylchlorid, Trichlorethylen und Perchlorethylen, Ether, wie Di-n-butylether, Ester, wie Ethylacetat, und Ketone, wie Methyläthylketon und Cyclohexanon.

Werden organische Lösungsmittel mitverwendet, so werden sie zweckmäßig in Mengen von vorzugsweise 10 bis 95 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Alkenylgruppen aufweisenden Siloxanopolymere (A), eingesetzt, bevorzugt 40 bis 70 Gew.-%.

Die Reihenfolge beim Vermischen der Bestandteile (A), (B), (C) und gegebenenfalls (D) ist zwar nicht entscheidend, für die Praxis hat es sich jedoch bewährt, den Bestandteil (C), also den Katalysator, dem Gemisch der anderen Bestandteile zuletzt zuzusetzen.

Die Vernetzung der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen erfolgt vorzugsweise bei 50°C bis 150°C. Ein Vorteil bei den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen ist, daß eine rasche Vernetzung schon bei niedrigen Temperaturen erzielt wird. Als Energiequellen für die Vernetzung durch Erwärmen werden vorzugsweise Öfen, z. B. Umlufttrockenschränke, Heizkanäle, beheizte Walzen, beheizte Platten oder Wärmestrahlen des Infrarotbereiches verwendet.

Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen können außer durch Erwärmen auch durch Bestrahlen mit Ultraviolettlicht oder durch Bestrahlen mit UV- und IR-Licht vernetzt werden. Als Ultraviolettlicht wird üblicherweise solches mit einer Wellenlänge von vorzugsweise 253,7 nm verwendet. Im Handel gibt es eine Vielzahl von Lampen, die Ultraviolettlicht mit einer Wellenlänge von 200 bis 400 nm aussenden, und die Ultraviolettlicht mit einer Wellenlänge von 253,7 nm bevorzugt emittieren.

Das Auftragen von den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen auf die klebrige Stoffe abweisend zu machenden Oberflächen kann in beliebiger, für die Herstellung von Überzügen aus flüssigen Stoffen geeigneter und vielfach bekannter Weise erfolgen, beispielsweise durch Tauchen, Streichen, Gießen, Sprühen, Aufwalzen, Drucken, z. B. mittels einer Offsetgravur-Überzugsvorrichtung, Messer- oder Rakel-Beschichtung oder mittels einer Luftbürste.

Bei den klebrigen Stoffe abweisend zu machenden Oberflächen, die im Rahmen der Erfindung behandelt werden können, kann es sich um Oberflächen beliebiger bei Raumtemperatur und 1012 mbar (abs.) fester Stoffe handeln. Beispiele für derartige Oberflächen sind diejenigen von vorzugsweise Papier, Holz, Kork und Kunststoffolien, z. B. Polyethylenfolien, Polyesterfolien oder Polypropylenfolien, gewebtem und ungewebtem Tuch aus natürlichen oder synthetischen Fasern oder Glasfasern, keramischen Gegenständen, Glas, Metallen, mit Polyethylen beschichtetem Papier und von Pappen, einschließlich solcher aus Asbest. Bei dem vorstehend erwähnten Polyethylen kann es sich jeweils um Hoch-, Mittel- oder Niederdruck-Polyethylen handeln. Bei Papier kann es sich um minderwertige Papiersorten, wie saugfähige Papiere, einschließlich rohem, d. h. nicht mit Chemikalien und/oder polymeren Naturstoffen vorbehandeltes Kraftpapier mit einem Gewicht von vorzugsweise 60 bis 150 g/m², ungeleimte Papiere, Papiere mit niedrigem Mahlgrad, holzhaltige Papiere, nicht satinierte oder nicht kalandrierte Papiere, Papiere, die durch die Verwendung eines Trockenglättzylinders bei ihrer Herstellung ohne weitere aufwendigen Maßnahmen auf einer Seite glatt sind und deshalb als "einseitig maschinenglatte Papiere" bezeichnet werden, unbeschichtete Papiere oder aus Papierabfällen hergestellte Papiere, also um sogenannte Abfallpapiere, handeln. Bei dem erfindungsgemäß zu behandelnden Papier kann es sich aber auch selbstverständlich um hochwertige Papiersorten, wie saugarme Papiere, geleimte Papiere, Papiere mit hohem Mahlgrad, holzfreie Papiere, kalandrierte oder satinierte Papiere, Pergaminpapiere, pergamentisierte Papiere oder vorbeschichtete Papiere, handeln. Auch die Pappen können hoch- oder minderwertig sein.

Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen eignen sich beispielsweise zum Herstellen von Trenn-, Abdeck-, und Mitläuferpapieren, einschließlich Mitläuferpapieren, die bei der Herstellung von z. B. Gieß- oder Dekorfolien oder von Schaumstoffen, einschließlich solcher aus Polyurethan, eingesetzt werden. Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen eignen sich weiterhin beispielsweise zur Herstellung von Trenn-, Abdeck-, und Mitläuferpappen, -folien, und -tüchern, für die Ausrüstung der Rückseiten von selbstklebenden Bändern oder selbstklebenden Folien oder der beschrifteten Seiten von selbstklebenden Etiketten. Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen eignen sich auch für die Ausrüstung von Verpackungsmaterial, wie solchem aus Papier, Pappschachteln, Metallfolien und Fässern, z. B. Pappe, Kunststoff, Holz oder Eisen, das bzw. die für Lagerung und/oder Transport von klebrigen Gütern, wie Klebstoffen, klebrigen Lebensmitteln, z. B. Kuchen, Honig, Bonbons und Fleisch, Bitumen, Asphalt, gefetteten Materialien und Rohgummi, bestimmt ist bzw. sind.

Ein weiteres Beispiel für die Anwendung der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen ist die Ausrüstung von Trägern zum Übertragen von Haftklebeschichten beim sogenannten "Transfervverfahren".

Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen eignen sich zur Herstellung der mit dem Trennpapier verbundenen Selbstklebematerialien sowohl nach dem off-line Verfahren als auch nach dem in-line Verfahren.

Beispiel 1

a) 20,0 g 1,2,4-Trivinylcyclohexan werden mit 423,3 g eines α,ω -Dihydrogenpolydimethylsiloxans mit einem Gehalt an Aktivwasserstoff von 0,224% H homogen gemischt. Bei Raumtemperatur (23°C) gibt man 1,0 mg Platin in Form einer Lösung von Karstedt-Katalysator in Vinylsiloxan zu. Es setzt eine exotherme Reaktion ein, die in wenigen Minuten beendet ist. Man erhält ein klares Polyadditionsprodukt mit 262 mm²/s (25°C) und einer Jodzahl von 33,2.

1 kg-Produkt enthält 1,30 g Si-gebundenen Wasserstoff. Im ¹H-NMR-Spektrum können keine C=C-Doppelbindungen mehr nachgewiesen werden (Umsatz > 99,8%).

b) In der 2. Stufe werden 71,8 g dieser Vorstufe mit 280,6 g eines α,ω -Divinylpolydimethylsiloxans mit durch-

schnittlichem Molekulargewicht von 2670 g gemischt und mit 3,5 mg Pt als Karstedt-Katalysatorlösung gestartet. Unter kräftigem Rühren steigt die Innentemperatur des Reaktionsgefäßes von 22 auf 37°C. Nach einer gesamten Reaktionsdauer von 3 Stunden ist ein Umsatz von mehr als 99,8% erreicht. Das Polyadditionsprodukt hat eine Viskosität von 280 mm²/s (25°C) bei einer Jodzahl von 8,6. Somit enthält 1 kg Produkt 0,34 mequ. Vinylgruppen.

Beispiel 2

Das Vorprodukt aus Beispiel 1a kann auch zur Herstellung eines hochviskosen Vinylpolymers verwendet werden: 2,4 g dieses Vorproduktes mit einer Jodzahl von 33,2 werden mit 114,3 g eines α,ω -Divinyl-polydimethylsiloxan der durchschnittlichen Kettenlänge von 635 Siloxeinheiten homogenisiert, mit 391 g Toluol verdünnt, mit Karstedt-Katalysatorlösung (1,2 mg Pt) gestartet. Während des Rührens bei Raumtemperatur erfolgt starke Viskositätssteigerung. Nach ca. 2,5 Stunden ist die Endviskosität von 420 mm²/s erreicht, die sich auch bei einer Lagerung von über 4 Wochen nicht verändert. 1 kg der Lösung enthält 7,9 mequ. Vinylgruppen.

Beispiel 3

- a) In ähnlicher Weise wie in Beispiel 1a wird ein SiHfunktionelles Vorprodukt aus 26,3 g Trivinylcylohexan und 530,4 g des dort verwendeten α,ω -Dihydrogenpolydimethylsiloxans hergestellt.
- b) 13,5 g dieses Polymers mit der Viskosität von 28,3 mm²/s (25°C), welches weniger als 0,2 Mol-% der eingesetzten C=C-Doppelbindungen enthalten kann, werden mit 183,8 g eines linearen α,ω -Divinyl-polydimethylsiloxan der durchschnittlichen Kettenlänge Si₁₇₀ und 161,5 g Toluol homogen vermischt.

Bei Raumtemperatur werden 2,0 mg Pt als Karstedt-Katalysatorlösung in Vinylpolymer zugegeben. Nach 2stündigem Rühren ohne externe Heizung erreicht die Viskosität der Lösung 800 mm²/s und hat ein Vinylgehalt von 38 mequ./kg.

Beispiel 4

Es werden dieselben Polymere wie in Beispiel 3b gemischt, aber das Einsatzverhältnis geändert: 10,0 g SiH-funktionelles Vorprodukt werden mit 111,0 g Vinylpolymer und 282,3 g Toluol homogen vermischt und mit 60% des dort verwendeten Katalysators aktiviert (10 mg Pt/kg Siloxan). Nach 3 Stunden bei Raumtemperatur hat die Polymerlösung eine Viskosität von 3 400 mm²/s erreicht und weist eine Vinylgruppenkonzentration von ca. 13 mequ./kg auf.

Beispiel 5

- a) Aus 706,1 g 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan werden durch Zudosieren von insgesamt 162,9 g 1,2,4-Trivinylcyclohexan unter Pt-Katalyse niedermolekulare Polyadditionsprodukte hergestellt. Die Reaktortemperatur steigt während des Dosierens über 2 Stunden von 23°C bis auf Rückflußtemperatur. Zur vollständigen Umsetzung hält man den Ansatz weitere 2 Stunden lang bei ca. 90°C und destilliert anschließend unumgesetztes Disiloxan aus. Das Produkt hat eine Viskosität von 47,6 mm²/s und enthält 4,305 g Si-gebundenen Wasserstoff pro kg.
- b) Nacheinander werden nun 8,5 g dieses Vorproduktes und 7,5 g des in Beispiel 1a verwendeten α,ω -Dihydrogenpolydimethylsiloxan zugegeben zu einer Lösung aus 300,0 g des in Beispiel 2 eingesetzten α,ω -Divinyl-polydimethylsiloxan des Polymerisationsgrads 635 in 700 g Toluol. Bei Raumtemperatur wird mit 3 mg Pt in Form der Karstedt-Katalysatorlösung gestartet. In 3 Stunden wird Viskositätskonstanz bei 355 mm²/s erreicht. Ein stark vergrößertes ¹H-NMR-Spektrum läßt keinen restlichen Si-gebundenen Wasserstoff mehr erkennen. Die klare, farblose Polymerlösung hat einen Vinylgruppengehalt von 7,5 mequ./kg.

Beispiel 6

Das in Beispiel 5a hergestellte Polyadditionsprodukt der Viskosität von 47,6 mm²/s wird in einer Menge von 3,3 g mit 2,8 g des in Beispiel 1a verwendeten α,ω -Dihydrogenpolydimethylsiloxan und 161,3 g α,ω -Divinylpolydimethylsiloxan mit einem Polymerisationsgrad von 118 sowie 167,4 g Toluol homogen vermischt. Nach Zumischung von 1,6 mg Platin als Karstedt-Katalysatorlösung bei 23°C wird ohne externe Erwärmung 3 Stunden lang gerührt. Der Ansatz erreicht 1090 mm²/s und enthält nach Reaktion aller SiH-Gruppen ca. 52 mequ. Vinylfunktionen pro kg.

Beispiel 7

In Vergleichsversuchen wird das Polymer aus Beispiel 6 mit einem kommerziellen Vinylpolymer der Viskosität von 6000 mm²/s (30%ig), welches ausschließlich laterale Vinylgruppen (ca. 105 ViMeSiO/Molekül) hat, in jeweils optimierten Formulierungen verglichen.

Einzelbestandteile	erfindungsgemäß	Vergleich
Polymerlösung	10.000 g (50%ig)	16.667 g (30%ig)
Inhibitor	12 g	12 g
Vernetzer	173 g	267 g
Toluol	39.765 g	39.671 g
Katalysator	50 g	50 g
Viskosität (4mm-Becher)	13,0"	33,5"

Als Inhibitor wurde Methylbutinol eingesetzt.

Der Vernetzer ist ein Copolymerisat, das Hydrogendimethylsiloxy-, Hydrogenmethylsiloxy-, Dimethylsiloxy- und Trimethylsiloxygruppen enthält. Die Viskosität liegt bei 94 mm²/s, der Gehalt an Si-gebundenem Wasserstoff bei 0,6 Gew.-%.

Als Katalysator wurde der Karstedt-Katalysator, gelöst in α,ω -Divinyl-polydimethylsiloxan verwendet; die Pt-Konzentration beträgt 1 Gew.-%, in der Formulierung daher 100 ppm auf Polymer.

Die 10%ige Lösung in Toluol wird mit einem Raster-Walzenauftragswerk auf Glassinepapier (80 g/m²) appliziert und bei 180°C Umlufttemperatur im Trockenschrank gehärtet. Die Vulkanisationsqualität wird bei steigenden Bahngeschwindigkeiten anhand des Migrationstests (1 = keine Migration bis 6 = starke Migration) und der noch extrahierbaren Anteile aus dem Vulkanisat (% der Beschichtung) beurteilt.

Alter der Formulierung: ca. ½ Stunde

Bahngeschwindigkeit	Migration		Extrawert	
	erfindungsgemäß	Vergleich	erfindungsgemäß	Vergleich
50 m/min	1	1	6,8	7,3
100	1	1		
200	1	3	9,8	11,1
300	2	5	10,9	18,3


Alter der Formulierung: ca. 18 Stunden

Bahngeschwindigkeit	Migration		Extrawert	
	erfindungsgemäß	Vergleich	erfindungsgemäß	Vergleich
50 m/min	1	2	2,9	8,3
100	1	2	5,0	10,0
150	1	schmierig		-
200	1	-	6,0	-
250	4	-	8,9	-
300	schmierig	-	-	-

Die erfindungsgemäße Formulierung kann bei vergleichbarer Vulkanisationsqualität bedeutend schneller verarbeitet werden als Standardware. Sie ist außerdem erheblich stabiler gegenüber Aktivitätsabfall durch Alterung.

Patentansprüche

1. Alkenylgruppen aufweisende Siloxanopolymere herstellbar indem in einem ersten Schritt eine mindestens drei aliphatische Doppelbindungen aufweisende Verbindung (1) der allgemeinen Formel



wobei R^2 einen dreiwertigen oder vierwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je Rest oder einen dreiwertigen oder vierwertigen Silanrest,

R^3 ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest
x 3 oder 4, bedeutet,

mit einem Organosiloxan (2) mit endständigen Si-gebundenen Wasserstoffatomen

in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt wird

wobei das eingesetzte Verhältnis von Si-gebundenem Wasserstoff im Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in organischer Verbindung (1) 1,3 bis 10 beträgt,

in einem zweiten Schritt

die so erhaltenen, Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisenden Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymere

mit α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4)

in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt werden,

wobei das eingesetzte Verhältnis von aliphatischer Doppelbindung im α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) zu Si-gebundenem Wasserstoff im Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymer 1, 2 bis 10 beträgt,

und gegebenenfalls in einem dritten Schritt die so erhaltenen Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymere mit Organopolysiloxan (5),

ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus linearen, endständige Triorganosiloxygruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, linearen, endständige Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, verzweigten, gegebenenfalls Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, cyclischen Organopolysiloxanen und Mischpolymerisaten aus Diorganosiloxan- und Monoorganosiloxaneinheiten, equilibriert werden.

2. Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Organosiloxan (2) solches der allgemeinen Formel




wobei R gleiche oder verschiedene, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen je Rest und

n 0 oder eine ganze Zahl bedeutet, verwendet wird.

3. Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß als organische Verbindung (1) solche verwendet wird, bei der R^2 einen dreiwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je Rest und x den Wert 3 bedeutet.

4. Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß als organische Verbindung (1) 1,2,4-Trivinylcyclohexan verwendet wird.

5. Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) solches der allgemeinen Formel



wobei R die oben angegebene Bedeutung hat

R^1 einen Alkylrest mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen je Rest oder einen zweiwertigen Silan- oder Siloxanrest,

ein endständig olefinisch ungesättigter Rest mit 2 bis 10 C-Atomen ist, und


a gleich oder verschieden 0 oder 1, durchschnittlich 0,7 bis 1,0 ist,

m gleich 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 10 ist,

k gleich 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 1000 ist und verwendet wird.

6. Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) α,ω -Divinylpolydimethylsiloxane verwendet werden.

7. Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß in einem dritten Schritt mit einem Organopolysiloxan (5), bevorzugt einem linearen, endständige Triorganosiloxygruppen aufweisendem Organopolysiloxan der allgemeinen Formel




wobei R gleiche oder verschiedene, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen je Rest und

r 0 oder eine ganze Zahl im Wert von 1 bis 1500, bevorzugt 10 bis 300, bedeutet, equilibriert wird.


8. Verfahren zur Herstellung der Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymere nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß

in einem ersten Schritt

eine mindestens drei aliphatische Doppelbindungen aufweisende Verbindung (1) der allgemeinen Formel




- wobei R^2 einen dreiwertigen oder vierwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je Rest oder einen dreiwertigen oder vierwertigen Silanrest,
 R^3 ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen je Rest und
 x 3 oder 4, bedeutet,
- mit einem Organosiloxan (2) mit endständigen Si-gebundenen Wasserstoffatomen
in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt wird
wobei das eingesetzte Verhältnis von Si-gebundenem Wasserstoff im Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in organischer Verbindung (1) 1,3 bis 10 beträgt,
- in einem zweiten Schritt
die so erhaltenen, Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisenden Kohlenwasserstoff-Siloxanopolymere mit α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4)
in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt werden
wobei das eingesetzte Verhältnis von aliphatischer Doppelbindung im α,ω -Dienalkenylsiloxanpolymer (4) zu Si-gebundenem Wasserstoff im Kohlenwasserstoff-Siloxanopolymer 1, 2 bis 10 beträgt,
und gegebenenfalls in einem dritten Schritt die so erhaltenen Alkenylgruppen aufweisenden Siloxanopolymere mit Organopolysiloxan (5),
ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus linearen, endständige Triorganosiloxygruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, linearen, endständige Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, verzweigten, gegebenenfalls Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, cyclischen Organopolysiloxanen und Mischpolymerisaten aus Diorganosiloxan- und Monoorganosiloxaneinheiten, equilibriert werden.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren in einem organischen Lösungsmittel durchgeführt wird.
10. Vernetzbare Zusammensetzungen enthaltend
(A) Alkenylgruppen aufweisende Siloxanopolymere nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
(B) mindestens 2 Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisende Organopolysiloxane und
(C) die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung fördernde Katalysatoren.
11. Vernetzbare Zusammensetzungen nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß
(D) Inhibitoren
enthalten sind.
12. Vernetzbare Zusammensetzungen nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß
(E) Lösungsmittel
enthalten ist.
13. Verwendung der Zusammensetzungen nach einem oder mehreren der Ansprüche 10 bis 12 zur Herstellung von klebrige Stoffe abweisenden Überzügen.
14. Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisende Siloxanopolymere herstellbar indem eine mindestens drei aliphatische Doppelbindungen aufweisende organische Verbindung (1) der allgemeinen Formel



- wobei R^2 einen dreiwertigen oder vierwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je Rest oder einen dreiwertigen oder vierwertigen Silanrest,
 R^3 ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen je Rest und
 x 3 oder 4, bedeutet,
mit einem Organosiloxan (2) mit endständigen Si-gebundenen Wasserstoffatomen
in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt wird
wobei das eingesetzte Verhältnis von Si-gebundenem Wasserstoff im Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in organischer Verbindung (1) 1,3 bis 10 beträgt.
15. Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisende Siloxanopolymere nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß Organopolysiloxan (2) solches der allgemeinen Formel



- wobei R gleiche oder verschiedene, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen je Rest und
 n 6 bis 2000 eine ganze Zahl bedeutet,
verwendet wird.
16. Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisende Siloxanopolymere herstellbar indem in einem ersten Schritt eine mindestens drei aliphatische Doppelbindungen aufweisende organische Verbindung (1) der allgemeinen Formel



wobei R^2 einen dreiwertigen oder vierwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je Rest oder einen dreiwertigen oder vierwertigen Silanrest,

R^3 ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen je Rest und

x 3 oder 4, bedeutet,

mit einem Organosiloxan (2) mit endständigen Si-gebundenen Wasserstoffatomen

in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt wird

wobei das eingesetzte Verhältnis von Si-gebundenem Wasserstoff im Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in organischer Verbindung (1) 1,3 bis 10 beträgt,


und in einem zweiten Schritt

die so erhaltenen Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisenden Siloxancopolymere mit Organopolysiloxan (5), ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus linearen, endständige Triorganosiloxygruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, linearen, endständige Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, verzweigten, gegebenenfalls Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, cyclischen Organopolysiloxanen und Mischpolymerisaten aus Diorganosiloxan- und Monoorganosiloxaneinheiten, equilibriert werden.

17. Verfahren zur Herstellung der Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymere nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß

in einem ersten Schritt

eine mindestens drei aliphatische Doppelbindungen aufweisende organische Verbindung (1) der allgemeinen Formel



wobei R^2 einen dreiwertigen oder vierwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je Rest oder einen dreiwertigen oder vierwertigen Silanrest,

R^3 ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen je Rest und

x 3 oder 4, bedeutet,

mit einem Organosiloxan (2) mit endständigen Si-gebundenen Wasserstoffatomen

in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt wird

wobei das eingesetzte Verhältnis von Si-gebundenem Wasserstoff im Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in organischer Verbindung (1) 1,3 bis 10 beträgt,

und in einem zweiten Schritt

die so erhaltenen Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisenden Siloxancopolymere mit Organopolysiloxan (5), ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus linearen, endständige Triorganosiloxygruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, linearen, endständige Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, verzweigten, gegebenenfalls Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, cyclischen Organopolysiloxanen und Mischpolymerisaten aus Diorganosiloxan- und Monoorganosiloxaneinheiten, equilibriert werden,

und in einem dritten Schritt

die so erhaltenen, Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisenden Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymere

mit α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4)

in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung förderndem Katalysator (3) umgesetzt werden

wobei das eingesetzte Verhältnis von aliphatischer Doppelbindung im α,ω -Dialkenylsiloxanpolymer (4) zu Si-gebundenem Wasserstoff im Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymer 1,2 bis 10 beträgt.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)